

Prefabricado 4.0 Poliéster Calidad HOME

Descripción:

Känúh PG40 es un impermeabilizante prefabricado en rollo, con refuerzo de fibra de poliéster, que agrega funcionalidad y resistencia conformando una membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero SBS (estireno-butadieno-estireno).

En la parte superior cuenta con acabado de gravilla y en la parte inferior acabado de polietileno. El uso de la gravilla protege a la membrana además de ser agradable a la vista y brindar un acabado decorativo blanco o terracota.

Usos:

Resistente al tráfico peatonal en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Propiedades:

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Refuerzo de Poliester	180gr/m ²	
Punto de ablandamiento	Min 125°C	D 36
Penetración	22 1/10 mm	D 5
Flexibilidad de baja Temperatura a -2°C	-5°C	D 5147
Estabilidad dimensional	<1.0mm	D 5147
Resistencia a la tension longitudinal	88 kg/5 cm	D 5147
Resistencia a la tension transversal	95 kg/5 cm	D 5147
Elongacion longitudinal	50%	D 5147
Elongacion transversal	50%	D 5147

Forma de Aplicación:

Asegúrese que la superficie este libre de polvo, grasas y partículas sueltas. En caso de impermeabilizantes previos asegúrese de su adherencia y buenas condiciones. En caso de mala adherencia proceda a retirarlo. Selle la superficie con Primario Asfáltico. Aplique por termofusión.

Ventajas:

- Gran duración
- Acabado decorativo en gravilla blanco y terracota
- Excelente resistencia mecánica y al intemperismo
- Fabricado con asfaltos modificados de alta calidad
- Reforzado con alma de poliéster

Presentación:

ACABADO SUPERIOR	ESPESOR (mm)	PESO APROX. KG	DIMENSIÓN (m)	ROLLO X TARIMA
Gravilla blanca o Terrada	4.0	48	1 x 10	25



Recomendaciones:

No aplique en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Asegúrese de sellar perfectamente todos los traslapes. Evite exceso de fuego al momento de aplicar.

Almacenaje:

Almacenar los rollos en posición vertical, nunca en posición horizontal, en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares por largos períodos de tiempo. Estibe en máximo 2 tarimas con una base entre ellas, cuidando siempre que el extremo del traslape quede hacia arriba con la cinta en posición correcta.

Garantía:

8 años con mantenimientos periódicos

Rendimiento:

8.9 m2 por rollo

Precauciones:

No deje al alcance de los niños, no se ingiera, en caso de ingestión no provoque el vomito y consulte a su médico.